

# STOP ROUILLE RTX

## CARACTERISTIQUES

<b>Nature du produit</b>	INHIBITEUR DE ROUILLE UNIVERSEL S'APPLIQUANT SUR TOUTES SURFACES ROUILLEES SAINES ET HUMIDES
<b>Famille (NFT 36-005)</b>	FAMILLE 1 - CLASSE : 4A
<b>Teintes</b>	INCOLORE (FILM SEC LEGEREMENT AMBRE)
<b>Utilisation</b>	MENUISERIES METALLIQUES, TUYAUTERIES, RESERVOIRS, CUVES. QUALITE EXCEPTIONNELLE POUR L'ARRET ET LA PREVENTION DE LA ROUILLE. ENVELOPPE LES PARTICULES DE ROUILLE ET PENETRE JUSQU'AU METAL EN ELIMINANT L'AIR ET L'HUMIDITE. GRACE A SON POUVOIR TENSIO-ACTIF, IL REJETE LEAU DU SUPPORT. IL PEUT S'APPLIQUER SUR SURFACES LEGEREMENT HUMIDES. TRES BON ACCROCHAGE. PROTECTION GENERALE DU FER : GRILLAGES, TUYAUTERIES, MENUISERIES METALLIQUES, CHARPENTES METALLIQUES, PYLONES.
<b>Conditionnement</b>	6 X 1 L, 4 X 5 L
<b>Point éclair</b>	21 / 55 C
<b>Code Article</b>	AWX0710
<b>Viscosité</b>	60 S CA N 4 A 20 C
<b>Masse volumique (NFT 30-020)</b>	1.000 (+/-0,05)
<b>Extrait sec en poids (NFT 30-084)</b>	80 % (+/-2%)
<b>Pouvoir couvrant théorique</b>	5/6M /KG POUR 60µ SECS DEPOSES

## UTILISATION

<b>Préparation du support</b>	ELIMINATION DES ECAILLES DE ROUILLE ET DE L'ANCIENNE PEINTURE PAR GRATAGE.
<b>Préparation brosse</b>	PRET A L'EMPLOI
<b>Préparation pistolet</b>	8 A 15 % DE DILUANT W19
<b>Epaisseur humide</b>	100 µ
<b>Epaisseur sèche</b>	20 µ

## SECHAGE

<b>Hors poussière</b>	1 HEURE
<b>Toucher</b>	4 HEURES

Veuillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Ne contrôlant pas l'application, il importe à l'utilisateur, par des essais préalables, de s'assurer que le produit convient. Il appartient également à l'applicateur de vérifier avant application, la teinte du produit. Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient en rien entraîner notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

## REMARQUES

COUCHE SUIVANTE : GLYCEROPHTALIQUE, VINYLIQUE, EPOXY OU POLYURETHANE.

## DIVERS

**Conservation en stock**

24 MOIS EN EMBALLAGE D'ORIGINE - STOCKE ENTRE 10 ET 30 C.

Veillez vous assurer de la validité de la fiche technique en votre possession. Ne contrôlant pas l'application, il importe à l'utilisateur, par des essais préalables, de s'assurer que le produit convient. Il appartient également à l'applicateur de vérifier avant application, la teinte du produit. Ces informations sont fournies de bonne foi, à titre indicatif, et ne sauraient en rien entraîner notre responsabilité. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente. La fiche de données de sécurité est fournie sur demande.