

PROCEDURE DE MISE EN PEINTURE PISCINE

IDENTIFIER LE SUPPORT

Enduit, ciment, peinture vieillie etc...



A/ SUR ENDUIT, CIMENT FRAIS (- de 15 jours)

a) Préparation

Procéder à une pulvérisation d'un dégraissant, dérochant type SOLNET (voir fiche technique).

Laisser agir et rincer avec un laveur haute pression ou avec un jet puissant afin d'éliminer la laitance du revêtement.

Laisser sécher complètement le support. Le temps de séchage va dépendre de la période, il peut être nécessaire d'attendre 2 ou 3 jours si besoin. Attention, de l'humidité peut rester dans des petits trous (surtout dans le béton), rebouchez-les pour éviter les désagréments.

b/ Application peinture

Appliquer une première couche diluée afin de faire pénétrer la laque correctement dans le support et de bloquer les fonds.

Appliquer une deuxième couche peu diluée afin de recouvrir correctement la première et permettre d'obtenir l'épaisseur souhaitée qui donnera une belle couleur, une brillance et une protection optimum.

c/ Séchage

Laisser sécher 12 à 15 jours avant de mettre en eau afin de permettre au revêtement peinture de sécher à cœur.

Dans le cas contraire, des cloques pourraient apparaître et provoquer des décollements.

B/ SUR PEINTURES VIEILLIES

- Nettoyer et gratter les écailles de peinture jusqu'à obtention d'un support propre.
 - Poncer légèrement avec un abrasif de grain moyen afin d'améliorer l'adhérence.
 - Appliquer une couche de nos Sealer d'adhérence isolant, AS 805 ou AS 804.
 - Appliquer 2 couches de laque de finition afin d'obtenir la couleur définitive.
- Laisser sécher 12 à 15 jours avant de mettre en eau.

C/ PEINTURE SOL

Pour plage de piscine, terrasse etc...Même traitement et même procédure que pour A et B.



Renseignements sur www.reseaupiscine.com et tel 0474902003 ou 0614480872